




## FICHE TECHNIQUE D'APPLICATION



1000 ml + 500 ml



15-17" FORD 4  
à 20 °C



A 20 °C: 5 à 10 minutes dessolvation  
A 60 °C: 45 minutes

### 260015F

#### Description

Le vernis 260015F à une excellente dureté, adhérence, élasticité, résistance à la lumière et aux intempéries.

Le vernis 260015F est un vernis bi composant à cuisson au four

#### Support

Carrosserie

#### Propriétés Mécaniques

Quadrillage (NFT 30-038) : Cotation 0

#### Matériel d'application

Pistolet manuel ou automatique

#### Préparation du produit

	Parties en poids	Référence
Vernis :	100	260015F
Diluant :	10 à 20	1235
Catalyseur :	50	020617 ou 20056

Viscosité d'application : 15-17" Coupe FORD 4

Temps d'utilisation du vernis : 2 heures

Catalysé et dilué (à 20°C)

Pot life (à 20°C) : 4 heures

Couleur incolore avec des reflets légèrement jaune

## **Propriétés et séchage**

Application :	Pistolet automatique ou manuel
Nombre de passe :	2 passes à 10 minutes d'intervalles
Epaisseur conseillé :	50 microns sec
Durcissement (à 20°C) :	Hors poussière ☞ 10 à 15 minutes Sec au touché ☞ 6 heures  Séchage forcé ☞ 45 minutes à 60°C

Tous les tests chimiques et physiques doivent être effectués entre 7 à 10 jours après l'application.

## **Stockage**

Vernis :	12 mois en emballage d'origine fermé à température ambiante (+5° et +30°C)
Catalyseur :	9 mois en emballage d'origine fermé à température ambiante (+5° et +30°C) Une fois l'emballage ouvert il faut utiliser le produit sous 5 jours.

Les informations techniques contenues dans ces notes représentent nos meilleures expériences en la matière. Il est bien entendu que l'usage qui sera fait de ces informations ne peut en aucune manière être la source d'une responsabilité de notre part. Notre seul but est de documenter rapidement l'utilisateur sur les diverses possibilités d'application de nos produits, étant entendu qu'il appartient à ce dernier d'adapter nos informations aux conditions particulières de leur utilisation et des caractéristiques d'autres produits auxquels ils peuvent être associés.